

高性能溶剂型铝颜料 ——仿电镀铝颜料系列



产品介绍

此系列铝颜料集细白银和闪光银的优点于一体，既有细白银的遮盖力和白度，又有闪光银的亮度和闪烁效果，优质的仿电镀铝颜料会有镜面和镀铬效果。根据不同的效果可分为细白型、银元型、高端型和高白度型，主要应用于汽车涂料、卷材、高档塑胶漆、玩具漆和油墨行业。

产品应用



400-999-2508

 www.ahxuyang.cn  xuyang@ahxuyang.cn



产品型号

01 细白型仿电镀铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
3104	60±2	4	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
3106	63±2	6	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
3108	63±2	8	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
3109	63±2	9	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
3110	65±2	10	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
3112	65±2	12	0.1	1.42	矿物油/石脑油	

02 银元型仿电镀铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
9215	65±2	15	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
9216	65±2	16	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
9217	67±2	17	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
9219	67±2	19	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
9220	67±2	20	0.1	1.42	矿物油/石脑油	

03 高端型仿电镀铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
1706	63±2	6	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1709	63±2	9	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1710	68±2	10	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1712	68±2	12	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1715	68±2	15	0.1	1.42	矿物油/石脑油	

04 高白度型仿电镀铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
1210	61±2	10	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1213	65±2	13	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1215	70±2	15	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1217	70±2	17	0.1	1.42	矿物油/石脑油	
1220	70±2	20	0.1	1.42	矿物油/石脑油	



卷材



塑胶漆



汽车涂料



印刷

温馨提示

- 1.每次使用铝银浆之前请务必试样确认。

2.分散铝颜料时采用预分散的方法:先选择适当的溶剂,采用1:1.2的比例将溶剂加入铝颜料中,慢慢搅拌均匀,在倒入配好的基料中。

3.避免在混合过程中长时间使用高速分散设备。

4.铝颜料应保持容器紧闭密封,储存温度为15-35℃。

5.避免直接暴露在阳光直射,雨水和过高湿度环境中。
- 6.启封后应立即密封,避免溶剂挥发,氧化失效。

7.铝颜料长期储存可能会变干或遭到污染,使用前请重新检测,以避免损失。

8.铝颜料燃烧起火,不可用水灭火,应使用专用的干砂灭火。

9.少量铝颜料进入眼睛,可用清水反复冲洗,并向医生咨询。