

高性能溶剂型铝颜料 ——细白银铝颜料系列



产品介绍

此系列铝颜料经特殊工艺制备,有较高的白度和非常好的遮盖力,表面细腻、平滑。根据不同的特性和要求分为防腐型细白铝颜料、标准型细白铝颜料、高亮度细白铝颜料、色母用细白铝颜料和白亮型细白铝颜料,主要应用于手机壳漆、玩具漆、摩托车漆等行业。

产品应用



400-999-2508

 www.ahxuyang.cn  xuyang@ahxuyang.cn

细白银铝颜料系列



产品型号

01 防腐型细白铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)≤%	比重	溶剂	应用
110	63±2	12	0.1	1.40	矿物油/高闪点芳族	  
110A	63±2	11	0.1	1.40	矿物油/高闪点芳族	  
110M	63±2	14	0.1	1.41	矿物油/高闪点芳族	  
110B	63±2	10	0.1	1.41	矿物油/高闪点芳族	  

02 标准型细白铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)≤%	比重	溶剂	应用
508	63±2	8	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
510	63±2	10	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  

03 高亮度细白铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)≤%	比重	溶剂	应用
0915	63±2	15	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
0916	63±2	16	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
0917	65±2	17	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
0920	67±2	20	0.5	1.42	矿物油/高闪点芳族	  

04 白亮型细白铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)≤%	比重	溶剂	应用
2110	65±2	10	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
2114	66±2	14	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
2116	65±2	16	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
2118	65±2	18	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
2120	65±2	20	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  

05 色母用细白铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)≤%	比重	溶剂	应用
5005	60±2	5	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
5006	62±2	6	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
5007	62±2	7	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
5010	76±2	10	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  
5012	80±2	12	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳族	  



温馨提示

- 1.每次使用铝银浆之前请务必试样确认。

2.分散铝颜料时采用预分散的方法:先选择适当的溶剂,采用1:1.2的比例将溶剂加入铝颜料中,慢慢搅拌均匀,在倒入配好的基料中。

3.避免在混合过程中长时间使用高速分散设备。

4.铝颜料应保持容器紧闭密封,储存温度为15-35°C。
- 5.避免直接暴露在阳光直射,雨水和过高湿度环境中。

6.启封后应立即密封,避免溶剂挥发,氧化失效。

7.铝颜料长期储存可能会变干或遭到污染,使用前请重新检测,以避免损失。

8.铝颜料燃烧起火,不可用水灭火,应使用专用的干砂灭火。

9.少量铝颜料进入眼睛,可用清水反复冲洗,并向医生咨询。